

/// ESSENTIEL MÉLÈZE PROFIL AZTEK

BARDAGE BOIS CLASSE 3 SATURÉ ETAIN



CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Essence : Mélèze (Larix sibirica)	Traitement : Classe 3	
Provenance : Sibérie	Masse volumique : 570 kg/m3	
Etat de surface : Brossé	Couleur : Etain	
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Masquée	
Sens de pose : Horizontal et vertical	Finition : Saturateur translucide	
Épaisseur : 27 mm	Largeur : 125 mm	
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 112	
Budget : €€	Euroclasse : D-s2,d0	

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.


CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.15 W/m°C	Conductivité Thermique : 0.6	Résistence au choc : 5.0 - 7,5 Nm/cm²
Module d'élasticité en flexion : 10600 - 14500 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 45 - 62 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 92 - 110 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 93 Mpa	Résistance à la flexion : 88 - 99 Nm/mm²	Résistance au cisaillement : 8.8 - 10.9 Nm/mm²



> PROFIL



> CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



















> NOUS

CONTACTER

PROTAC Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie CS 90322 22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX 02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels Suggestion de présentation.

> AUTRES POSSIBILITÉS









Titane



Charbon





Honey

Kamel

Café



