

/// ESSENTIEL MÈLÈZE PROFIL QUADRI 68

BARDAGE BOIS CLASSE 3 SATURÉ CAFÉ



> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Essence : Mélèze (Larix sibirica) | Traitement : Classe 3 |
| Provenance : Sibérie | Masse volumique : 570 kg/m ³ |
| Etat de surface : Brossé | Couleur : Café |
| Assemblage : Claire-voïe | Fixation : Apparente |
| Sens de pose : Vertical | Finition : Saturateur translucide |
| Épaisseur : 40 mm | Largeur : 68 mm |
| Nombre de pièces par botte : 6 | Nombre de pièces par palette : 192 |
| Budget : €€ | Euroclasse : D-s2,d0 |

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

| | | |
|--|--|--|
| Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.15 W/m°C | Conductivité Thermique : 0.6 | Résistance au choc : 5.0 - 7,5 Nm/cm ² |
| Module d'élasticité en flexion : 10600 - 14500 Mpa | Contrainte de rupture à la compression : 45 - 62 Mpa | Contrainte de rupture à la traction : 92 - 110 Mpa |
| Contrainte de rupture à la flexion : 93 Mpa | Résistance à la flexion : 88 - 99 Nm/mm ² | Résistance au cisaillement : 8.8 - 10.9 Nm/mm ² |


+ PRODUIT

Couleurs translucides
Mise en valeur du matériau
Veinage du bois renforcé
Qualité US 1er choix

i CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Nodosité moyenne
Variations dimensionnelles

> PROFIL



> CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



> PLUS D'INFOS



> NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com
www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

> AUTRES POSSIBILITÉS

