


/// PRESERVE DOUGLAS PROFIL QUADRI 68

BARDAGE BOIS CLASSE 3 TRAITÉ ROSE



CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)	Traitement : Classe 3	
Provenance : France	Masse volumique : 470 kg/m3	
Etat de surface : Lisse	Couleur : Rose	
Assemblage : Claire-voie	Fixation : Apparente	
Sens de pose : Vertical	Finition : Sans	
Épaisseur : 40 mm	Largeur : 68 mm	
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 192	
Budget : €€	Euroclasse : D-s2,d0	

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.14 W/m°C	Conductivité Thermique : 0.54	Résistence au choc : 3.7 - 6.0 Nm/cm²
Module d'élasticité en flexion : 11000 - 13200 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 42 - 68 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 82 - 105 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 83 Mpa	Résistance à la flexion : 70 - 100 Nm/mm²	Résistance au cisaillement : 7.0 - 10.2 Nm/mm²

PRODUIT Garantie 10 ans traitement

Anti insectes Anti champignons Durable Pré-grisaillement



Risque de microfissures Nodosité moyenne Variations dimensionnelles Aucune garantie sur la tenue de la teinte Evolution normale de la couleur du traitement Aucune garantie sur l'homogénéité de la teinte Différence d'aspect et de couleur possible Grisaillement naturel du bois selon l'exposition et selon la zone géographique

NOUS






CONTACTER

PROTAC Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie 22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX 02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Suggestion de présentation.

> PROFIL



> CERTIFICATIONS & GARANTIES

DU PRODUIT











AUTRES POSSIBILITÉS













Document, schémas et couleurs non contractuels







