

/// PRESERVE DOUGLAS PROFIL SAINT-LOUIS 21

BARDAGE BOIS CLASSE 3 TRAITÉ VERT



> CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)	Traitement : Classe 3	
Provenance : France	Masse volumique : 470 kg/m3	
Etat de surface : Lisse	Couleur : Vert	
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Apparente	
Sens de pose : Horizontal et vertical	Finition : Sans	
Épaisseur : 21 mm	Largeur : 132 mm	
Nombre de pièces par botte : 5	Nombre de pièces par palette : 160	
Budget : €	Euroclasse : D-s2,d0	

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.


> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.14 W/m°C	Conductivité Thermique : 0.54	Résistence au choc : 3.7 - 6.0 Nm/cm²
Module d'élasticité en flexion : 11000 - 13200 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 42 - 68 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 82 - 105 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 83 Mpa	Résistance à la flexion : 70 - 100 Nm/mm²	Résistance au cisaillement : 7.0 - 10.2 Nm/mm²

Garantie 10 ans traitement Anti insectes Anti champignons Durable CONSEILS DE PRO Risque de microfissures Nodosité moyenne Variations dimensionnelles Aucune garantie sur la tenue de la teinte Evolution normale de la couleur du traitement Aucune garantie sur l'homogénéité de la teinte Différence d'aspect et de couleur possible Grisaillement naturel du bois selon l'exposition et selon la zone géographique

> PROFIL



> CERTIFICATIONS & GARANTIES

DU PRODUIT











> PLUS



> NOUS

CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels Suggestion de présentation.

> AUTRES POSSIBILITÉS













> NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

