

/// PRESERVE EPICÉA PROFIL CELTIC

BARDAGE BOIS CLASSE 3 TRAITÉ VERT



> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Epicéa (Picea excelsa)	Traitement : Classe 3
Provenance : Scandinavie	Masse volumique : 450 kg/m ³
Etat de surface : Lisse	Couleur : Vert
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Apparente
Sens de pose : Vertical	Finition : Sans
Épaisseur : 27 mm	Largeur : 180 mm
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 144
Budget : €€	Euroclasse : D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.12 W/m°C	Conductivité Thermique : 0.45	Résistance au choc : 4.0 - 5.0 Nm/cm ²
Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 40 - 50 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 80 - 90 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa	Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm ²	Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm ²


+ PRODUIT

- Garantie 10 ans traitement
- Anti insectes
- Anti champignons
- Durable
- Pré-grisaillement

i CONSEILS DE PRO

- Risque de microfissures
- Nodosité moyenne
- Variations dimensionnelles
- Aucune garantie sur la tenue de la teinte
- Evolution normale de la couleur du traitement
- Aucune garantie sur l'homogénéité de la teinte
- Différence d'aspect et de couleur possible
- Grisaillement naturel du bois selon l'exposition et selon la zone géographique

> PROFIL



> CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



> PLUS D'INFOS



> NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com
www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

> AUTRES POSSIBILITÉS



Vert



Bronze



Gris