

## /// RESISTOFEU NT DECO EPICÉA PROFIL AZTEK

BARDAGE BOIS CLASSE 3 + SATURATEUR IGNIFUGEANT SATURÉ NTD24



### > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Essence :</b> Epicéa (Picea excelsa)	<b>Traitement :</b> Classe 3 + saturateur ignifugeant
<b>Provenance :</b> Scandinavie	<b>Masse volumique :</b> 350 kg/m <sup>3</sup>
<b>Etat de surface :</b> Structuré	<b>Couleur :</b> NTD24
<b>Assemblage :</b> Rainure et languette	<b>Fixation :</b> Masquée
<b>Sens de pose :</b> Horizontal et vertical	<b>Finition :</b> Saturateur translucide
<b>Épaisseur :</b> 27 mm	<b>Largeur :</b> 125 mm
<b>Nombre de pièces par botte :</b> 4	<b>Nombre de pièces par palette :</b> 112
<b>Tendance(s) :</b> Feu / Ignifugé / Réglementation / Durable / Système constructif	<b>Euroclasse :</b> C-s1,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

### > CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

<b>Densité moyenne à 12% d'humidité :</b> 0.12 W/m°C	<b>Conductivité Thermique :</b> 0.45	<b>Résistance au choc :</b> 4.0 - 5.0 Nm/cm <sup>2</sup>
<b>Module d'élasticité en flexion :</b> 10000 - 12000 Mpa	<b>Contrainte de rupture à la compression :</b> 40 - 50 Mpa	<b>Contrainte de rupture à la traction :</b> 80 - 90 Mpa
<b>Contrainte de rupture à la flexion :</b> 100 Mpa	<b>Résistance à la flexion :</b> 65 - 77 Nm/mm <sup>2</sup>	<b>Résistance au cisaillement :</b> 5.0 - 7.5 Nm/mm <sup>2</sup>


### + PRODUIT

Euroclasse C  
Plusieurs profils (dont aspect claire-voie)  
Plusieurs sections  
Plusieurs essences de bois  
Plusieurs coloris  
Pose verticale et horizontale

### i CONSEILS DE PRO

Rapport de classement FCBA n°-20/RC-07  
Déflecteurs normés = 200 mm  
Ossature bois classée B-s1,d0 ou mieux  
Substrat/support classé au moins A2-s1,d0 (525 kg/m<sup>3</sup> épaisseur = 12mm)  
Dispositif d'obturation de la lame d'air non requis

### > PROFIL



### > CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



### > PLUS D'INFOS



### > NOUS CONTACTER

PROTAC  
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie  
CS 90322  
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX  
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com  
[www.protacfrance.com](http://www.protacfrance.com)

Document, schémas et couleurs non contractuels  
Suggestion de présentation.

### > AUTRES POSSIBILITÉS



NTD04



NTD24



NTD29