

/// VARIO EPICÉA PROFIL 35X69

BARDAGE BOIS CLASSE 3 PEINT PLATINE



CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Essence : Epicéa (Picea excelsa)	Traitement : Classe 3	
Provenance : Scandinavie	Masse volumique : 450 kg/m3	
Etat de surface : Brossé	Couleur : Platine	
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Masquée	
Sens de pose : Horizontal et vertical	Finition : Peinture opaque	
Épaisseur : 35 mm	Largeur : 69 mm	
Nombre de pièces par botte : 3	Nombre de pièces par palette : 1	
Budget : €€	Euroclasse : D-s2,d0	

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.


CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.12 W/m°C	Conductivité Thermique : 0.45	Résistence au choc : 4.0 - 5.0 Nm/cm²
Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 40 - 50 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 80 - 90 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa	Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm²	Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm²

PRODUIT Façade personnalisée 9 profils combinables Large palette de couleurs Faible entretien Garantie 10 ans **CONSEILS DE PRO** Risque de microfissures Nodosité moyenne Variations dimensionnelles

> PROFIL



> CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT





















> NOUS

CONTACTER

PROTAC Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie 22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX 02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels Suggestion de présentation.





AUTRES POSSIBILITÉS













